

### Lepidlo SILCADUR-HFS

- List technických údajů č. 1238
- Lepidlo SILCADUR-HFS je nehořlavé, připravené k použití, pastovité, vysokoteplotní, určené k lepení minerálních izolačních materiálů.

#### Vlastnosti materiálu:

Klasifikační teplota	950°C
Hustota	cca 1750 kg/m <sup>3</sup>
Základ výrobku	Alkalické silikáty
Složení	SiO <sub>2</sub> - cca 58%
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - cca 25%
	Na <sub>2</sub> O - cca 10%
	K <sub>2</sub> O - cca 5%
Vazba	Natron-vodní sklo
pH-hodnota hmoty	Cca 42 Pas
Dodání	V kbelících nebo hadicových sáčcích
Barva	Béžová
Skladování	Bez mrazu, v suchu, trvanlivost 12 měsíců v otevřených obalech
Teplota skladování	+5°C až +25°C
Pokyny pro zpracování	Lepidlo před použitím dobře promíchejte, hadicový sáček prohnětte. Doba zpracování lepidla činí cca 15 minut. Je třeba dbát na to, aby nedošlo ke kontaktu pokožky s lepidlem. Doba vytvrzení cca 24 hodin při +15°C až + 25°C. Teplota zpracování +10°C až + 25°C
Označení ohrožení	X Xi Dráždivý R 38/41 - dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. S-věty: S23 Nevdechujte S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S37 Používejte vhodné ochranné rukavice S39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej

#### PROSÍM, DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ LIST

Technické údaje jsou průměrné hodnoty z řadových zkoušek, zjištěné z běžné výroby. Nepředstavují přislíbené vlastnosti a nemohou být použity jako základ pro záruční plnění. Technické změny vyhrazeny. Platí výlučně naše všeobecné obchodní podmínky.

